

### **Porenfüllen mit Bimsmehl**

Eine weitere Möglichkeit die Poren bei grobporigen Hölzern wie Mahagoni oder Esche zu füllen:

Man nehme Schnellschliffgrund, Aceton und Bimsmehl.

Den Schnellschliffgrund mit 10% Aceton verdünnen, mit dem Pinsel satt auftragen und dann sofort Bimsmehl mit einer flexiblen Kunststoffspachtel in die Poren einarbeiten.

Nach Trocknung ca. 20 min. alles mit 240 er Papier abschleifen und erneut Schnellschliffgrund aufbringen.

Nach dem 2. Schliff sind alle Poren zu und der nachfolgende Lack sollte NICHT mehr absinken.....

Wenn gebeizt werden soll, muss das VOR dem Porenfüllen erledigt sein, denn das Holz nimmt die Beize sonst nicht mehr gleichmäßig an !!

Bitte immer an Restholz/ Probestück ausprobieren.

Übrigens kann man das Bimsmehl auch mit Spiritusbeize versetzen z.B. Rot oder Mahagonifarben für eine LP Rückseite.